

Résineo

BADIGEON HP

Produit de finition haute performance

Révision document
14/03/25

Indice 02

Code Produit :
LRV3209

www.resineo.com



AVANTAGES / POINTS FORTS

- ✓ Renforce la cohésion des granulats en surface des revêtements
- ✓ Apporte un effet « mouillé » aux granulats.
- ✓ Haute résistance à l'usure et aux UV (selon les normes NF EN 1339, NF EN 196-1 et ISO11341).
- ✓ Applicable de 5°C à 40°C et de 30% à 90% d'humidité relative.

CARACTERISTIQUES

Nature du produit	Spécialité formulée à base de résine PU bi-composante haute performance.
Composition	Kit de 5kg (3.63kg de PARTIE A + 1.37kg de PARTIE B).
Conservation	12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert à conserver en intérieur entre 5°C et 30°C.
Transport	PARTIE A : non classé. PARTIE B : non classé. Testé pour le transport à 60°C pendant 3 semaines.
Maniabilité (ouvrabilité)	45 à 60 minutes (varie selon la température et l'humidité)
Ouverture au trafic piéton privé	24h (varie selon la température et l'humidité).
Ouverture au trafic privé VL/VI	48h (varie selon la température et l'humidité).

SUPPORTS ADMISSIBLES

- ✓ RESINEO GRIP

Au préalable, les revêtements RESINEO GRIP doivent être appliqués et secs avant l'application du RESINEO BADIGEON HP.

CONSOMMATION ET RENDEMENT SURFACIQUE

- 200 à 300 g/m².
- Equivalent : 15 à 20 m² par kit de 5kg.

CONDITIONS D'APPLICATION

- ✓ Température du support et de l'air ambiant : +5°C à +40°C.
- ✓ Température de l'air ambiant : +3 °C au-dessus de la température de point de rosée (condensation).
- ✓ Support sec (absence d'eau pendant 24h avant application)
- ✓ Humidité de l'air : entre 30% et 90% HR (humidité relative).
- ✓ Vérifier l'absence de précipitation dans les 12h qui suit le chantier.

CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

OUTILLAGE

Rouleau mousse ou à poils anti-goutte, Brosse large, Spalter
Seau équipé d'une **grille essoreuse (obligatoire)**

PREPARATION DU SUPPORT

Le revêtement RESINEO à traiter avec le RESINEO BADIGEON HP doit être exempt de poussière, de taches et être sec. Le cas échéant, dégraisser préalablement avec agent dégraissant.

Le revêtement RESINEO à traiter avec le RESINEO BADIGEON HP doit être exempt de micro-organismes (moisissures, champignons ou algues) et être sec. Le cas échéant, nettoyer préalablement avec RESINEO ENTRETIEN

PREPARATION DU PRODUIT

- ✓ Porter les protections individuelles obligatoires spécifiées dans la FDS du produit (partie 8.2).
 - ✓ Ajouter la PARTIE B dans la PARTIE A du kit et mélanger à l'aide d'un agitateur mécanique pendant 2 à 3min.
- En aucun cas n'ajouter d'eau ou tout autre additif sans l'avis explicite du fabricant.*

MISE EN ŒUVRE

- ✓ Porter les protections individuelles obligatoires spécifiées dans la FDS du produit (partie 8.2).
- ✓ Verser le RESINEO BADIGEON HP dans un seau équipé d'une grille essoreuse.
- ✓ Imbiber le rouleau puis l'essorer à l'aide de la grille essoreuse
- ✓ Appliquer à l'aide du rouleau le RESINEO BADIGEON HP sur un carré de 0.5m² maximum (exemple 100cmx50cm).
- ✓ Renouveler l'opération.

Veiller à mesurer la consommation régulièrement en comparant le volume de produit restant en fonction de la surface traitée.

Ne pas chercher à nettoyer les rouleaux ; en changer dès le temps de maniabilité atteint.

ENTRETIEN DE LA SURFACE

Nettoyer régulièrement le revêtement au jet d'eau. Utiliser les produits de la gamme RESINEO RESTAURE pour entretenir la surface du revêtement.

Consulter le Guide INRS : <http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-930/ed930.pdf>

Prévention des risques chimiques – Application de résines de synthèses par les entreprises du BTP.

Ce produit contient moins de 0.1% de monomère de diisocyanate. Dans ce cas, selon la Restriction REACH pour les diisocyanates (Règlement Européen 2020/1149 du 3 août 2020). - à partir du 24 août 2023, il est recommandé que tous les utilisateurs industriels et professionnels doivent avoir suivi avec succès une formation obligatoire normalisée sur comment utiliser les diisocyanates en toute sécurité : <https://www.safeusediisocyanates.eu/>

Ces informations ainsi que toutes recommandations y afférant reflètent l'état des développements, connaissances et expérience actuels existants dans le domaine visé. Toutefois, cela n'entraîne en aucun cas une quelconque reconnaissance de responsabilité de notre part, y compris concernant tous droits de tiers en matière de propriété intellectuelle. En particulier, il ne saurait être déduit ou interprété de cette information ou sa recommandation le bénéfice de quelles que garanties que ce soit, explicites ou tacites, autres que celles fournies au titre des articles 1641 et suivants du Code civil, et notamment celles afférentes aux qualités du produit. Nous nous réservons le droit d'apporter tout changement utile justifié par le progrès technologique ou un perfectionnement interne à l'entreprise. Le client n'est pas dispensé de procéder à tous les contrôles et tests utiles au produit. Il devra en particulier s'assurer de la conformité du produit livré et des caractéristiques et qualités intrinsèques de ce dernier. Tout test et/ou contrôle devra être effectué par un professionnel averti ayant compétence en la matière et ce sous l'entière responsabilité du client. Toute référence à une dénomination ou à une marque commerciale utilisée par une autre société n'est qu'une indication et ne sous-entend en aucun cas que des produits similaires ne peuvent également être utilisés.